



JPIC-ew

JAPAN PLYWOOD INSPECTION CORPORATION

様式4-F

試験成績書

(品質管理試験・一般依頼試験)

発行番号 第 K 03 - 241 号

発行年月日 平成15年4月14日

池見林産工業 株式会社 殿

北九州市門司区清滝1丁目2番1号


財団法人 日本合板検査会

九州検査所

所長



ご持参の試料について試験を行った結果は、下記のとおりです。

供試品名	フローリングボード (低ホルムアルデヒド)		樹種: 桧													
	試料数: 2															
	試料寸法 (mm): 11×90×950															
	ムックフローリング															
試料の抽出	依頼者															
受付年月日	平成15年4月2日	試験受付No.	337													
試験期間	自 平成15年4月7日 至 平成15年4月9日															
準拠規格	フローリング の 日本農林規格															
試験項目	・ホルムアルデヒド放散量試験															
試験結果	<table border="1"> <thead> <tr> <th>試料No.</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放散量 (mg/L)</td> <td>0.15</td> <td>0.11</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>				試料No.	1	2	3	4	5	放散量 (mg/L)	0.15	0.11	/	/	/
試料No.	1	2	3	4	5											
放散量 (mg/L)	0.15	0.11	/	/	/											
試験担当者	坂口 穰 															
備考	訂正個所に本会の訂正印のないものは無効とする。 なお、この結果は材料並びに製品全体の品質・性能を保証するものではありません。 供試品名の内容については依頼者の申告による。															