



JAPAN PLYWOOD INSPECTION CORPORATION

様式4-F

試験成績書

(一般依頼試験)

依頼者


池見林産工業株式会社 本社工場 殿

発行番号 第 K 04 - 960 号

発行年月日 平成16年9月24日

北九州市門司区清滝1丁目2番1号
財団法人 日本合板検査会

九州検査所
所長 椎谷 浩



ご持参の試料について試験を行った結果は、下記のとおりです。

供試品名	フローリングボード (低ホルムアルデヒド)		ホルムアルデヒド放散量区分: F☆☆☆☆														
	試料数: 2	樹種: 杉															
	試料寸法 (mm): 15×105×1950																
	用途: 根太張用 商品名: 杉並木																
試料の抽出	依頼者																
受付年月日	平成16年9月14日	試験受付No.	913														
試験期間	自 平成16年9月17日 至 平成16年9月22日																
準拠規格	フローリングの日本農林規格																
試験項目	・ホルムアルデヒド放散量試験																
試験結果	<table border="1"> <thead> <tr> <th>試料No.</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放散量 (mg/L)</td> <td>0.07</td> <td>0.08</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>					試料No.	1	2	3	4	5	放散量 (mg/L)	0.07	0.08	/	/	/
試料No.	1	2	3	4	5												
放散量 (mg/L)	0.07	0.08	/	/	/												
試験担当者	徳末 真一 																
備考	訂正個所に本会の訂正印のないものは無効とする。 なお、この結果は材料並びに製品全体の品質・性能を 保証するものではありません。 供試品名の内容については依頼者の申告による。																